

LimboPlast D 480

Dvousložková plastická hmota za studena – Premix (obsahuje balotinu).
Použití pro ruční (stěrku) a pro strojní (značení typu II – profilované značení/strukturu).

- > **trvanlivost VDZ je cca 36 měsíců**
- > poměr dávkování
LimboPlast D 480 (reaktivní) : Tvrdidlo peroxid práškové = 100 : 1
- > optimální dávkování plastu je min. 2500g/m²
- > optimální dávkování balotiny je min. 400g/m²
- > pro ruční použití balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)
- > pro strojní použití balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)
- > standardně dodáváno v **bílé, žluté, červené, modré a černé barvě**
- > plast je **schválen podle ČSN EN 1436 a technických podmínek TP70**
pro použití na pozemních komunikacích



NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ DODAT RŮZNÉ
BAREVNÉ ODSŤÍNY PODLE RAL

BALENÍ LIMBOPLAST D 480:

1 paleta = 60 soudků = 600kg (*soudek = 10kg*)
1 paleta = 27 soudků = 1080kg (*soudek = 40kg*)
1 paleta = 4 sudy = 1280kg (*sud = 320kg*)

BALENÍ TVRDIDLA PEROXID:

Tvrdidlo peroxid - 1 sáček = 0,1kg
Tvrdidlo peroxid - 1 sáček = 0,4kg
Tvrdidlo peroxid - 1 karton = 25kg

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-502-210-010	LimboPlast D 480 - Komp. B - Bílá (10kg)	1 kg
2-502-210-040	LimboPlast D 480 - Komp. B - Bílá (40kg)	1 kg
2-502-210-320	LimboPlast D 480 - Komp. B - Bílá (320kg)	1 kg
2-502-215-000,10	Tvrdidlo Peroxid práškové (0,10kg)	1 kg
2-502-215-000,40	Tvrdidlo Peroxid práškové (0,40kg)	1 kg
2-502-215-025	Tvrdidlo Peroxid práškové (25kg)	1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-510-0012	Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)	1 kg
2-510-0810	Balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)	1 kg
2-499-000010	Ruční sypač balotiny RSB-5	1 ks
2-499-100010	Pojízdný sypač balotiny PSB-540	1 ks